



|                                                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Цвет                                                                                          | Серый                       |
| Масса нетто                                                                                   | 100 г                       |
| Упаковка                                                                                      | Алюминиевая туба в блистере |
| Тиксотропность                                                                                | Тиксотропный                |
| Система отверждения                                                                           | Алкокси                     |
| Минимальное время открытой выдержки при 20°C и относительной влажности воздуха 60-80%, минуты | 10                          |
| Максимальное время жизни при 20°C и относительной влажности воздуха 60-80%, минуты            | 20 - 40                     |
| Время полной вулканизации в слое 2мм при 20°C и относительной влажности воздуха 60-80%, часы  | 24                          |
| Предел прочности при растяжении, Мпа, не менее                                                | 2                           |
| Относительное удлинение, %, не менее                                                          | 200                         |
| Твердость по Шору А, усл. ед., не менее                                                       | 40                          |
| Сопротивление текучести, мм, не более                                                         | 2                           |
| Плотность, г/см3                                                                              | 1,55                        |
| Оптимальная температура применения, °C                                                        | +5°C ÷ +35°C                |
| Рабочий диапазон температур, °C                                                               | -50°C ÷ +350°C              |
| Срок хранения, месяцев                                                                        | 24                          |
| ТУ                                                                                            | 20.17.10-016-58646534-2014  |

## Указания к применению

Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C.

Перед нанесением герметика сопрягаемые поверхности очистить от грязи, пыли, масла, обезжирить и просушить.

Не применяйте для очистки сопрягаемых деталей нефтяные продукты (бензин, керосин, дизельное топливо), так как на поверхности остается масляная пленка.

Нанести герметик непрерывной однородной полосой толщиной 1-5мм на одну из поверхностей вокруг всех отверстий и по периметру сопрягаемой детали.

Выдержать на воздухе не менее 15 минут до образования поверхностной пленки и собрать узел.

Время полной вулканизации прокладки толщиной до 3мм – 24 часа (при температуре 23°C и относительной влажности 50%).

После окончания работ тубу герметично закрыть, чтобы не допустить вулканизации герметика в таре.

Загрязненные неотвержденным герметиком поверхности и инструменты очистить при помощи салфетки или ветоши, смоченной водой, мыльным раствором или растворителем.

Излишки затвердевшего герметика очистить механическим путем.

## Указания по мерам безопасности

Прямой контакт незастывшего герметика с глазами, кожей или слизистыми оболочками может привести к раздражению. При попадании на кожу удалить состав салфеткой и промыть большим количеством воды. При попадании в глаза осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью.

С застывшим герметиком можно спокойно работать без риска для здоровья.

После работы тщательно вымыть руки.

## Хранение

Хранить в сухом помещении от -45°C до +40°C. Кратковременное охлаждение герметика до -60°C не сказывается на его качестве. Исключить нагрев герметика выше +45°C в процессе доставки и хранения.

Срок хранения с даты производства 2 года для алюминиевых туб и 1 год для пластиковых картриджей при указанных условиях.

Хранить в недоступном для детей месте.

## Рекомендации по утилизации

Утилизировать содержимое и тару в соответствии с местными, региональными, национальными и международными законами, предписаниями и нормами.

Не допускать попадания в окружающую среду.